

## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ДЕРЕВА

1. Изделия должны производиться в соответствии с требованиями настоящих технических условий по технологической документации.
2. Влажность древесины 12÷14%.
3. Изделия производятся из древесины хвойных пород .
4. В зависимости от качества древесины изделия подразделяются на сорта Экстра, А, В, С.
5. Нормы ограничения пороков древесины должны соответствовать нормам, указанным в таблице.

**Нормы ограничения пороков по сортам Таблица**

<b>Наименование пороков древесины и дефектов обработки</b>	<b>Экстра</b>	<b>Сорт А</b>	<b>Сорт В</b>	<b>Сорт С</b>
1. Сучки светлые здоровые, в т.ч. с трещинами, включая темные здоровые сучки	На лицевой стороне не допускаются. На оборотной стороне не ограничиваются	Допускаются на лицевой и оборотной сторонах	Допускаются на лицевой и оборотной сторонах	Допускаются на лицевой и оборотной сторонах
2. Черные сучки максимальным диаметром до 8мм	На лицевой стороне не допускаются. На оборотной стороне не учитываются	На лицевой стороне допускаются в кол-ве не более 1шт на 1м. На оборотной стороне не ограничиваются	Допускаются на лицевой и оборотной стороне без ограничения	Допускаются на лицевой и оборотной сторонах без ограничений
3. Черные сучки частично сросшиеся и несросшиеся, диаметром свыше 8мм	На лицевой стороне не допускаются. На оборотной стороне не учитываются	На лицевой стороне не допускаются. На оборотной стороне не ограничиваются	На лицевой стороне допускаются максимальным диаметром 25мм не более 1 шт. на 1 м/п, сучки диаметром 8 мм не учитываются, на оборотной стороне допускаются	Допускаются на лицевой и оборотной сторонах
4. Трещины несквозные	На лицевой стороне допускаются шириной не более 0,5мм длиной не более 50мм. На оборотной стороне не учитываются	На лицевой стороне допускаются шириной не более 1 мм длиной не более 100мм. На оборотной стороне не учитываются	На лицевой стороне допускаются шириной не более 1,5мм длиной не более 150мм. На оборотной стороне не учитываются	На лицевой стороне допускаются шириной не более 3,0 мм суммарной длиной не более 1/3 длины изделия. На оборотной стороне не учитываются
5. Смоляные пятна и полосы	Не допускаются	Не допускаются	Не допускаются	Допускаются
6. Отверстия от выпавших сучков	Не допускаются	Не допускаются	Не допускаются	Допускается 1 шт на 1 м/п диаметром не более 20 мм
7. Смоляные	На лицевой	На лицевой	На лицевой	На лицевой

карманы	стороне не допускаются. На оборотной стороне не учитываются	стороне допускаются шириной не более 3мм длиной не более 50мм. На оборотной стороне не учитываются	стороне Допускаются шириной не более 5мм длиной не более 100мм	стороне допускаются шириной не более 30 мм и длиной не более 200 мм
8. Сердцевина	На лицевой стороне не допускается. На оборотной стороне не учитывается	На лицевой стороне не допускается. На оборотной стороне не учитывается	Допускается на лицевой и оборотной стороне	Допускаются на лицевой и оборотной сторонах
9. Синева	На лицевой стороне не допускается. На оборотной стороне не учитывается	На лицевой стороне не допускается. На оборотной стороне не учитывается	Допускается	Допускается
10. Непрострог	Не допускается	Не допускается	Не допускается	Допускается на лицевой стороне до 10% площади, на не лицевой стороне не ограничивается
11.Механические повреждения.	На лицевой стороне не допускаются. На оборотной глубиной до 5 мм не учитываются.	На лицевой стороне не допускаются. На оборотной глубиной до 5 мм не учитываются.	На лицевой стороне допускаются глубиной до 5 мм, размером 3 x 10 мм в количестве 1 шт. на 1м'. На оборотной не учитываются.	На лицевой стороне допускаются глубиной до 5 мм, размером 5 x 20 мм в количестве 2 шт. на 1м'. На оборотной не учитываются.